



AEROFLEX®

(ht) roll

MATERIAAL	Zeer flexibel isolatiemateriaal op rol van zwart, gesloten-cellig EPDM voor veeleisende temperatuurbereiken.	
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)	0,036 W/mK bij 0 °C 0,037 W/mK bij 10 °C 0,040 W/mK bij 40 °C	
GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	-50 °C tot +150 °C (continu gebruik - Piekt temperatuur tot 175 °C). Tot -50 °C flexibel, kan echter gebruikt worden tot -200 °C	
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	D-s3,d0	
WATERDAMP- DIFFUSIEWEERSTAND (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
TOEPASSINGSGBIED	Thermisch Zonnepaneel Industrie Airconditioning Scheepsbouw	Hoge temperaturen Verwarming en Sanitair Koelsystemen

VOORDELEN

- Hoge temperatuurbestendigheid voor toepassingen met langdurig verhoogde of wisselende temperatuursbelastingen.
- Zeer goede bestendigheid tegen UV-straling, ozon en weersinvloeden voor langdurig gebruik binnen en buiten.
- Gesloten-cellige materiaalstructuur die vochtname beperkt en condensvorming helpt verminderen.
- Maakt een behoeftegerichte snijlengte mogelijk en helpt materiaalverlies te beperken.
- UL-gecertificeerd.
- Scheepvaartgoedkeuring voor gebruik in maritieme toepassingen.

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROFLEX®

(ht) roll



Type	A mm	B mm	Lengte m	VPE m ²
1000 x 3	1000	3	45	45
1000 x 6	1000	6	22	22
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	10	10
1000 x 19	1000	19	7	7
1000 x 25	1000	25	5	5
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 38	1000	38	3	3