



AEROFLEX®

(ht) roll

MATERIAL	Wysokoelastyczna izolacja w rolkach wykonana z czarnego EPDM o zamkniętokomórkowej strukturze do zastosowań w wymagających zakresach temperatur.	
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK at 0 °C 0,037 W/mK at 10 °C 0,040 W/mK at 40 °C	
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	-50 °C do +150 °C (praca ciągła - maksymalnie do 175 °C) Produkt zachowuje elastyczność do temp. -50 °C, ale można go używać do temp. -200 °C	
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	D-s3,d0	
ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Moduły słoneczne Przemysł Klimatyzacja budowa statków	Wysokie temperatury Systemy grzewcze i hydrauliczne Systemy chłodzenia
ZALETY	▪ Wysoka odporność temperaturowa do zastosowań narażonych na długotrwałe podwyższone lub zmienne temperatury. ▪ Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV, ozon oraz warunki atmosferyczne, umożliwiającą długotrwałe stosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków. ▪ Zamkniętokomórkowa struktura materiału ogranicza absorpcję wilgoci i pomaga zmniejszyć powstawanie kondensatu. ▪ Umożliwia przycinanie na wymiar zgodnie z potrzebami i może ograniczyć straty materiałowe. ▪ Certyfikat UL. ▪ Certyfikacja morska umożliwiającą stosowanie w zastosowaniach morskich.	

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com



NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze

Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43


E-Mail: biuro@nmc.pl

www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT AEROFLEX®

(ht) roll



Type	A mm	B mm	Długość m	m ² /karton m ²
1000 x 3	1000	3	45	45
1000 x 6	1000	6	22	22
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	10	10
1000 x 19	1000	19	7	7
1000 x 25	1000	25	5	5
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 38	1000	38	3	3