



AEROFLEX®

(ht) sheet

MATERIAAL	Uiterst flexibel isolatiemateriaal in platen van zwart, gesloten-cellig EPDM voor veeleisende temperatuurbereiken.	
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)	0,036 W/mK bij 0 °C 0,037 W/mK bij 10 °C 0,040 W/mK bij 40 °C	
GEBUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	-50 °C tot +150 °C (continu gebruik - Piekt temperatuur tot 175 °C). Tot -50 °C flexibel, kan echter gebruikt worden tot -200 °C	
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	D-s3,d0	
WATERDAMP- DIFFUSIEWEERSTAND (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
TOEPASSINGSGBIED	Thermisch Zonnepaneel Industrie Airconditioning Scheepsbouw	Hoge temperaturen Verwarming en Sanitair Koelsystemen
VOORDELEN	▪ Hoge temperatuurbestendigheid voor toepassingen met langdurig verhoogde of wisselende temperatuursbelastingen. ▪ Zeer goede bestendigheid tegen UV-straling, ozon en weersinvloeden voor langdurig gebruik binnen en buiten. ▪ Gesloten-cellige materiaalstructuur die vocht opname beperkt en condensvorming helpt verminderen. ▪ Maakt een behoeftegerichte snijlengte mogelijk en helpt materiaalverlies te beperken. ▪ UL-gecertificeerd. ▪ Scheepvaartgoedkeuring voor gebruik in maritieme toepassingen.	

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROFLEX®

(ht) sheet



Type	A mm	B mm	Lengte m	VPE m ²
1000 x 3	1000	3	2	96
1000 x 6	1000	6	2	48
1000 x 9	1000	9	2	32
1000 x 13	1000	13	2	24
1000 x 16	1000	16	2	20
1000 x 19	1000	19	2	16
1000 x 25	1000	25	2	12
1000 x 32	1000	32	2	10
1000 x 38	1000	38	2	8
1000 x 50	1000	50	2	6