



CLIMAFLEX®

UK

MATERIAL	CLIMAFLEX® UK jest elastycznym materiałem izolacyjnym wykonanym z pianki polietylenowej o zamkniętokomórkowej strukturze.
DLUGOŚĆ	2 m
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK przy 0 °C 0,040 W/mK przy 40 °C 0,053 W/mK przy 90 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	0 °C do +100 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	Euro klasa E
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Systemy grzewcze i hydrauliczne
ZALETY	<ul style="list-style-type: none">▪ Profesjonalna izolacja termiczna zapewniająca znaczne oszczędności energii▪ Większa efektywność ekonomiczna i ekologiczna całej jednostki▪ Materiał izolacyjny o właściwościach dźwiękochłonnych

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com




NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT CLIMAFLEX®

UK



Type	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo szluczne	A mm	B mm	m/karton m
	NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm			
10 x 9	8	10	6	10,2	1/8	-	10	9	460
15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	15	9	380
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
60 x 9	-	-	50	60,3	2	-	60	9	66
76 x 9	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	9	48
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	256
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	220
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	180
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	140
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	120
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	90
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	66
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
15 x 19	10	15	8	13,5	1/4	-	15	19	134
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	108
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	96
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	100
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	80
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	25	25	66

