



NMC-FiX

PRODUCTOMSCHRIJVING	NMC-FiX is een gebruiksklare, universele, toluenevrije lijm op basis van synthetische rubbers en harsen.
BASIS	Polychloropreenrubber (neopreen)
CONSISTENTIE	Vloeibaar
UITHARDINGSSYSTEEM	Fysische droging en kristallisatie
DICHTHEID **	Ca. 0,81 g/ml
VISCOSITEIT (BROOKFIELD)	250 mPa.s tot 400 mPa.s
GEHALTE VASTE STOF	Ca. 17 %
OPEN TIJD (*)	Ca. 20 min
AFDAMPTIJD (=WACHTTIJD ALVORENS DICTLEGGEN)	Ca. 10 min
DROOGTIJD (20 °C UND 50% RH)	Ca. 36 uur
VERBRUIK (*)	100 – 300 ml/m ² , per zijde
TEMPERATUUR- BESTENDIGHEID **	-20 °C tot 80 °C

EIGENSCHAPEN

- Sneldrogend
- Hoge kleefkracht
- Vochtbestendig

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



TECHNISCHE GEGEVENS

NMC-FiX

TOEPASSINGEN

Verlijming van NMC Isolatiemateriaal van de merken CLIMAFLEX® en INSUL.

LEVERINGSVORM

Kleur: transparant.

Verpakking: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml (metalen blik).

HOUDBAARHEID

18 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

ONDERGRONDEN

Toestand: schoon, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

VERWERKING

Aanbrengmethode: Breng de lijm gelijkmatig met behulp van een fijn getande lijmkam of een borstel op beide te verlijmen oppervlakken aan. Wacht ca. 10 minuten en voeg beide delen samen. Druk vervolgens stevig aan.

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +25°C.

Reinigingsmiddel: NMC Fix Cleaner.

Reparatiemogelijkheid: met NMC-FiX.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.

Niet roken. Bij onvoldoende ventilatie is ademhalingsbescherming aangewezen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.