



NMC-FiX

PRODUKTBESCHREIBUNG

NMC-FiX ist ein universeller, toluolfreier, lösungsmittelbasierter, gebrauchsfertiger Kontaktkleber auf Basis von Kautschuk und Kunstharzen.

BASIS

Polychloropren (Neopren)

KONSISTENZ

Flüssig

AUSHÄRTUNG

Physikalische Trocknung und Kristallisation

DICHTE**

Ca. 0,81 g/ml

VISKOSITÄT (BROOKFIELD)

250 mPa.s bis 400 mPa.s

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 17 %

OFFENE ZEIT (*)

Ca. 20 min

ABLÜFTZEIT

(=MINDESTZEIT VOR VERKLEBUNG)

Ca. 10 min

TROCKNUNGSZEIT

(20 °C UND 50% RH)

Ca. 36 Std

VERBRAUCH (*)

100 – 300 ml/m², pro Seite

TEMPERATUR-

BESTÄNDIGKEIT**

-20 °C bis 80 °C

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Klebkraft
- Schnell trocknend
- Feuchtigkeitsbeständig

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.



NMC Deutschland GmbH

Weierhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim

Tel.: +49 6252 967 0

E-Mail: info@nmc-deutschland.de

www.nmc-insulation.com



TECHNISCHES DATENBLATT

NMC-FiX

ANWENDUNG

Kleben von NMC Dämmstoffen der Marken CLIMAFLEX® und INSUL.

LIEFERFORM

Farbe: transparent.

Verpackung: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml (Blechdose).

HALTBARKEIT

18 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

UNTERGRÜNDE

Beschaffenheit: sauber, staub- und fettfrei.

Oberflächenvorbereitung: Keine Vorbehandlung notwendig. Für alle Untergründe wird empfohlen, vor Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.

VERARBEITUNG

NMC-FiX mit einem Pinsel auf beide Fügeteile auftragen. Ca. 10 Minuten warten, die Fügeteile zusammen bringen und fest andrücken. Die Presskraft ist bestimmend, nicht die Dauer! Ein Korrigieren ist jetzt nicht mehr möglich!

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C.

Reinigung: mit NMC-FiX Cleaner vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Reparaturmöglichkeit: mit NMC-FiX.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nicht rauchen. Bei unzureichender Belüftung sollte ein Atemschutz getragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.