

TOLERANTIES

ELASTOMEER ISOLATIEMATERIAAL (FEF) GRENSWAARDEN VOLGENS EN 14304

Leveringsform	Lengte	Breedte	Dikte		Haaksheid	Binnendiameter	
			Voorgeschreven	Grenswaarde		$D_{i,D} \leq 100$	$D_{i,D} > 100$
Buizen	$\pm 1,5\%$	—	$d_o \leq 8$ $8 < d_o \leq 18$ $18 < d_o \leq 31$ $d_o > 31$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,5$ $\pm 3,0$	3,0 mm	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 6$
Platen	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,0\%$	$d_o \leq 6$ $6 < d_o \leq 19$ $d_o > 19$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	3,0 mm/m (L/B) — 3,0 mm (Dikte)	—	—
Rollen	+5,0 % -1,5 %	$\pm 2,0\%$	$d_o \leq 6$ $6 < d_o \leq 19$ $d_o > 19$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	3,0 mm/m (L/B) — 3,0 mm (Dikte)	—	—
Banden	+5,0 % -1,5 %	$\pm 2,0\%$	$d_o = 3$	-0,1 +1,5	—	—	—

POLYETHYLEEN ISOLATIEMATERIAAL (PEF) GRENSWAARDEN VOLGENS EN 14313

Leveringsform	Lengte	Breedte	Dikte		Haaksheid	Binnendiameter		
			Voorgeschreven	Grenswaarde		$D_{i,D} \leq 35$	$35 < D_{i,D} \leq 100$	$D_{i,D} > 100$
Buizen	-1,5 % +2,5 %	—	$d_o \leq 6$ $6 < d_o \leq 10$ $10 < d_o \leq 15$ $15 < d_o \leq 30$ $d_o > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	5,0 mm voor $D_{i,D} \leq 60$ mm en 10,0 mm voor $60 < D_{i,D} \leq 120$ mm	$D_{i,D} + 1$ bis $D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 2$ bis $D_{i,D} + 6$	$D_{i,D} + 3$ bis $D_{i,D} + 8$
Profiel	-1,5 % +2,5 %	—	$d_o \leq 6$ $6 < d_o \leq 10$ $10 < d_o \leq 15$ $15 < d_o \leq 30$ $d_o > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	5,0 mm voor $D_{i,D} \leq 60$ mm en 10,0 mm voor $60 < D_{i,D} \leq 120$ mm	$D_{i,D} + 1$ bis $D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 2$ bis $D_{i,D} + 6$	$D_{i,D} + 3$ bis $D_{i,D} + 8$
Platen/ Rollen	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,0\%$	$d_o \leq 5$ $5 < d_o \leq 10$ $10 < d_o \leq 15$ $15 < d_o \leq 30$ $d_o > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 3,5$	10,0 mm/m (L/B) — 2,0 mm (Dikte)	—	—	—
Banden	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,0$ mm	—	$\pm 0,5$	—	—	—	—

MINERALE WOL GRENSWAARDEN VOLGENS EN 14303

Leveringsform	Lengte	Breedte	Dikte Grenswaarde	Haaksheid	Binnendiameter	Gleichmäßigkeit der Dicke
Pijpschalen	$\pm 5,0$	—	$\pm 5,0\%$ oder $\pm 3,0^\circ$	$\pm 4,0$ oder $\pm 2,0\%$ gerelateerd aan de buitendiameter ^a	+4 -0	Verskil minder dan 6 mm of 10% ^a

POLYURETHAN GRENSWAARDEN VOLGENS EN 13467:2018

Leveringsform	Lengte	Breedte	Dikte Grenzabmaß	Haaksheid	Binnendiameter	Gleichmäßigkeit der Dicke
Pijpschalen	$\pm 3,0$	—	$\pm 2,0$	Prestaties niet geëvalueerd	+2 -0	Prestaties niet geëvalueerd

Afmetingen in milimeter • dD = nominale wanddikte van het product • $D_{i,D}$ = nominale waarde van de binnendiameter van de buis • (L/B) = (Lengte/breedte) • ^a: De grotere numerieke waarde is doorslaggevend