AEROFLEX® | hf roll

MATERIAL	AEROFLEX® hf roll jest bezhalogenowym, elastycznym, zamkniętokomórkowym materiałem izolacyjnym na bazie EPDM.
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK przy 0 °C 0,037 W/mK przy 10 °C 0,042 W/mK przy 40 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	-50 °C do 125 °C (praca ciągła – maksymalnie do 175 °C)
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	D-s3,d0
ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ (EN 13469)	≥ 3.000 μ
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Systemy grzewcze i hydrauliczne Klimatyzacja Systemy chłodzenia budowa statków

ZALETY

- Bezhalogenowy EPDM
- Dzięki swoim doskonałym właściwościom termoizolacyjnym, produkt umożliwia znaczną redukcję zużycia energii w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także instalacjach sanitarnych i grzewczych
- Większa efektywność ekonomiczna i ekologiczna całej jednostki
- Zatwierdzenie statku

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com

CE

LRQA CERTIFIED ISO 9001 • ISO 14001

NMC Polska
ul. Pyskowicka 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com

nmc

ASORTYMENT

AEROFLEX® | hf roll



Type	A mm	B mm	Długość m	m/karton m^2
1000 x 3	1000	3	45	45
1000 x 6	1000	6	22	22
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	10	10
1000 x 19	1000	19	7	7
1000 x 25	1000	25	5	5
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 38	1000	38	3	3

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

04/2024 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com