



AEROSEAL | tf/ht

PRODUKTBESCHREIBUNG

AEROSEAL TF/HT ist ein temperaturbeständiger, toluolfreier, lösungsmittelbasierter, gebrauchsfertiger Kontaktkleber auf Basis von Kautschuk und Kunstharzen

BASIS

Polychloropren (Neopren)

KONSISTENZ

Flüssig

VISKOSITÄT (BROOKFIELD)

1200 - 1400 CPS

FESTSTOFFGEHALT

22,5 - 23,5 %

OFFENE ZEIT (*)

3 bis 15 min

TROCKNUNGSZEIT

(20 °C UND 50 % RH)

Ca. 36 Std

VERBRAUCH (*)

0,20 - 0,25 kg/m²

TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT

-50 °C bis +150 °C

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Klebkraft
- Schnell trocknend
- Feuchtigkeitsbeständig

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.



NMC Deutschland GmbH
 Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
 Tel.: +49 6252 967 0
 E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com



TECHNISCHES DATENBLATT

AEROSEAL | tf/ht

ANWENDUNG

Temperaturbeständiger Spezialklebstoff zum Verkleben von flexiblen Isolierschaummaterialien in Schlauch- und Plattenform sowohl untereinander als auch auf Metalluntergründe wie Stahlblech, verzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium u. a.

LIEFERFORM

Farbe: blau-schwarz.

Verpackung: 0,2 kg, 0,7 kg, 2 kg

VERARBEITUNG

Die optimale Temperatur zur Verarbeitung sollte im Bereich zwischen +15 und +25 °C liegen. Unter +10 °C sollte der Kleber nicht verarbeitet werden. Ebenfalls sollte nicht auf heiße oder kalte Kanäle oder Rohrleitungen geklebt werden. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vor Gebrauch aufrühren! Vorwiegend dünner Streichauftrag mit Borstenpinsel auf beide zu verklebende Flächen. Bei der Verklebung muss der Kleber noch eine Klebrigkeit zeigen, darf aber bei der „Fingerprobe“ keine Fäden mehr ziehen. Die Verklebungen sind nicht unter Spannung sondern gestaucht durchzuführen. Die Klebeflächen sind kurz und kräftig zusammenzudrücken. Anlagen mit Wärmebelastung sollten frühestens nach 36 Stunden in Betrieb genommen werden.