



AEROSEAL | tf/ht

DESCRIZIONE PRODOTTO	AEROSEAL TF/HT è un' adesivo a contatto pronto all'uso, a base di gomma e resine sintetiche, senza toluene e a base solvente.
BASE	gomma policloroprenica (neoprene)
CONSISTENZA	fluida
VISCOSITÀ (BROOKFIELD)	1200 - 1400 CPS
CONTENUTO SOLIDO	22,5 - 23,5 %
TEMPO DI APERTURA DEL GIUNTO (*)	da 3 a 15 minuti
TEMPO DI ASCIUGATURA (20 °C E 60% RH)	circa 36 ore
CONSUMO (*)	0,20 - 0,25 kg/m²
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	da -50 °C a +150 °C
PROPRIETÀ	▪ asciugatura rapida ▪ adesivo extra forte ▪ resistente all'umidità

*Questi valori possono variare in base a fattori ambientali come temperatura, umidità e tipo di substrato.



NMC Italia s.r.l.
 Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)
 Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30
 E-Mail: info@nmc-italia.it
www.nmc-insulation.com



DATI TECNICI

AEROSEAL

tf/ht

APPLICAZIONI

Adesivo speciale resistente alle alte temperature per l'incollaggio di materiali espansi isolanti flessibili in tubi e lastre sia tra loro sia su substrati metallici come lamiera d'acciaio, acciaio zincato, acciaio inossidabile, alluminio etc.

IMBALLAGGIO

Colore: blu-nero

Imballaggio: 0,2 kg, 0,7 kg, 2 kg.

LAVORAZIONE

La temperatura ideale di lavorazione è compresa tra +15 e +25 °C. L'adesivo non dovrebbe essere usato a temperature inferiori a +10 °C. Non deve essere applicato su tubazioni calde o fredde. Non deve essere utilizzato quando è esposto alla luce diretta del sole. Prima dell'uso, l'adesivo deve essere agitato. Applicare uno strato sottile con un pennello di setola su entrambe le superfici da incollare. Durante l'incollaggio, l'adesivo deve essere ancora appiccicoso ma non deve rilasciare residui effettuando il finger test. Effettuare l'incollaggio esercitando una compressione e non una tensione. Le superfici da incollare devono essere premute l'una contro l'altra in modo deciso e per breve tempo. Attendere 36 ore prima di attivare gli impianti di riscaldamento.