



CLIMAFLEX®

hf exzentro

MATERIAŁ	CLIMAFLEX® hf to ekscentrycznie wytłaczana izolacja rurowa wykonana ze spienionego, zamkniętokomórkowego i bezhalogenowego polietylenu (PE), wyposażona w szarą, odporną mechanicznie powłokę zewnętrzną.	
DŁUGOŚĆ	2 m	
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	9 mm – Ø 15 do 42 mm 0,036 W/mK przy 0 °C 0,040 W/mK przy 40 °C 0,053 W/mK przy 90 °C	25 do 51 mm – Ø 15 do 42 mm 0,037 W/mK przy 0 °C 0,042 W/mK przy 40 °C 0,055 W/mK przy 90 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	0 °C do +100 °C	
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	Euro klasa E	
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Instalacje grzewcze i sanitarne	

ZALETY

- Zamkniętokomórkowa struktura pianki zapewniająca jednolite i powtarzalne właściwości izolacyjne
- Formulacja materiału niezawierająca halogenowych środków uniepalniających ani dodatków zawierających halogeny, zgodnie ze specyfikacją materiałową produktu.
- Ekscentryczna geometria izolacji rurowej o mniejszej wysokości zabudowy w porównaniu z geometriami koncentrycznymi lub półokrągłymi – umożliwia oszczędne prowadzenie instalacji oraz wspiera wykonanie zgodne z obowiązującymi normami

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com



NMC Polska


ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT

CLIMAFLEX®

hf exzentro



ZALETY

- Zmniejszona wysokość zabudowy może, w zależności od projektu i sposobu wykonania, umożliwić zmniejszenie grubości jastrychu lub konstrukcji podłogi. Rzeczywisty efekt zależy od konkretnego projektu i konstrukcji.
- Wąski prostokątny kształt umożliwiający integrację z podkładem jastrychowym przy niewielkiej wysokości zabudowy – pozwala na oszczędne wykorzystanie przestrzeni podczas prowadzenia instalacji oraz prawidłowe wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami
- Szara powłoka zewnętrzna chroniąca izolację rur przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac budowlanych.
- Funkcja izolacji termicznej służąca do ograniczania przenoszenia ciepła w systemach rurowych, zależnie od projektu, warunków montażu i sposobu zastosowania.

	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo sztuczne		
Type A x B	NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm	wysokość mm	m/ karton m
15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	31	170
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	34	120
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	38	110
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	46,5	70
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	52,5	58
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	52	100
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	55	84
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	59	72
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	64	58
28 x 38 ^{*41}	25	28	20	26,9	3/4	25	77	40
35 x 38 ^{*41}	32	35	25	33,7	1	32	83	32
42 x 46 ^{*51}	40	42	32	42,4	1 1/4	40	104	20